



Confianza en aceros

PANEL MICROONDULADO



Especificaciones Técnicas

Panel de suaves y pequeñas ondas para terminaciones arquitectónicas.

Acero: Calidad Estructural Grado 37 (σf: 2.600 kg/cm²).

Recubrimiento: Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma ASTM A792M08

para recubrimiento AZ150 (150 gr/m2) o Zinc Aluminio Magnesio norma ASTM A792M08 /

AS1397-11 para recubrimiento AZM 80 (80 gr/m2).

Zinc Galvanizado, aplicado en ambas caras según norma fabricación ASTM A653 M07 /

calidad G-60 (180 gr/m2) y G-90 (275 gr/m2).

Terminación: Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una cara, en línea

continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos que proporcionan un

acabado de alta calidad), Variedad de colores.

Natural (Zinc Aluminio).

Este producto puede igualmente fabricarse con materia prima de menor ancho, es decir a partir de bobina 950 o 1000 mm, espesor 0,40 mm. Consultar por ancho útil de esos materiales y terminación natural zinc aluminio o prepintado.

Ventajas

- Permite soluciones arquitectónicas de alto valor estético.
- Su ancho útil permite gran ahorro por m² instalado.
- Extraordinaria liviandad.
- Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio ambiente.
- Superficie homogénea de limpieza fácil y rápida.
- Instalación rápida y simple.
- · Variedad de colores.
- Los largos a pedido libre (hasta 14m) permite soluciones de largo continuo.

Recomendaciones: No se recomienda su uso en cubiertas.

Ancho útil	925	mm	
Ancho total	976	mm	
Alto Nervio	11 +-1	mm	
Espesores	0.40 0.50 0.60	mm mm mm	
	Largos	Largos a nodido	

Largos a pedido


Aplicaciones

Revestimientos interiores y exteriores para edificaciones de uso habitacional, industrial o comercial, tanto en aplicación horizontal como vertical.

NOTA:

- Nuestros productos están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones, sin previo aviso.
- Para solicitar mayor información contacte a nuestro departamento técnico.

PANEL MICROONDULADO





Colores referenciales para espesor 0,5 mm. Para otros colores a pedido, consultar por volumen mínimo de cotización.

Consultar por disponibilidad de colores según espesor del acero a cotizar.

- Para paneles prepintados, se recomienda quitar el foil inmediatamente después de instalar, para evitar adherencia permanente.
- Se recomienda almacenar en lugar seco antes de instalar.
- Panel no recomendado para uso en cubierta".

Tabla de cargas

Panel Microondulado		Cargas Admisibles (kg/m2)			
		Distancia entre Costaneras [mm]			
Espeso	r mm	Carga	150	300	450
0.5	Esfuerzo	180	44	20	
	Deformación	*	*	*	

- i) Se considera un acero de calidad ASTM Gr.37 (Fy = 2600 kg/cm2).
- ii) Se considera un módulo de Elasticidad, E = 2070000 kg/cm2.
- iii) Se considera una deformación admisible igual a L/200.
- iv) El panel microondulado debe tener 5 tramos como mínimo. (*) Las cargas admisibles por deformación superan ampliamer
- Las cargas admisibles por deformación superan ampliamente.
 a las cargas admisibles por esfuerzos.



Confianza en aceros

www.villalba.cl ventas@villalba.cl